



VD KREEKE

LEIDINGTECHNIEK

VOEGINJECTIES

1. TOEPASSINGSGBIED

REPARATIEMETHODE VOOR MANTOEGANKELIJKE RIOLERINGSBUIZEN VAN GRES, BETON OF PVC, WAARBIJ LEKKAGES, SCHEUREN ENZ. WATERDICHT WORDEN HERSTELD.

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

HET DICHTEN VAN VOEGEN MET EEN WATERREACTIEVE GROUT :

- IN DE GEREINIGDE RIOOL WORDEN VOEGEN OF ANDERE ONDICHTHEDEN VOORLOPIG AFGEDICHT MET EEN SNELCEMENT.
- INJECTIENIPPES WORDEN AANGEBRACHT IN DE VOEG, DE BARST OF DE WATERDOORLATENDE PLAATS.
- VERVOLGENS WORDT EEN WATERREACTIEVE GROUT (ZIE BIJLAGE) GEÏNJECTEERD WAARBIJ MEN ER ZORG VOOR DRAAGT DE LEKKAGE VOLLEDIG TE OMHULLEN. HOGER GEPOSITIONEERDE NIPPES WORDEN HIERBIJ ALS CONTROLE GEBRUIKT OM DE DISTRIBUTIE VAN DE GROUT TE VOLGEN.
- NA VOLLEDIGE UITHARDING VAN DE GROUT IS DEZE VOLDOENDE ELASTISCH OM DE AFDICHTING TE VERZEKEREN BIJ NORMAAL GEBRUIK VAN DE RIOOL.
- DE AFDICHTING IS NIET AFBREEKBAAR DOOR MICRO-ORGANISMEN EN BEZIT VOLDOENDE CHEMISCHE RESISTENTIE OM DE RIOOL OP NORMALE WIJZE TE GEBRUIKEN.
- DE AFDICHTING IS NIET TOXISCH VOOR HET MILIEU EN BRENGT BIJ UITVOERING VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMER NIET IN GEVAAR.

ZOWEL EI-BUIS ALS RONDE BUIS

3. TECHNISCHE GEGEVENS

- ÉÉNCOMPONENT WATERREACTIEF HARS DAT NA UITHARDING EEN VOLDOENDE FLEXIBELE AFDICHTING VERZEKERD.
- VISCOSITEIT BIJ 25°C IS 340 MPa.s
- SOORTELIJK GEWICHT 1,067 KG/L
- SHOREHARDHEID NA UITHARDING 69 SHOREA
- TREKSTERKTE 2 MPa



VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK

Pastorijstraat 16 • 3620 Lanaken (B)

tel. +32 89 71 71 48

Stadsbeemd 1206 • 3545 Halen (B)

tel. +32 13 46 13 47

Huib van de Kreekeweg 5 • 6361KG Nuth (NL)

tel. +31 455 24 18 00

leidingtechniek@vandekreeke.be

www.vandekreeke.be/leidingtechniek